



Primeraanbeveling KEMPEROL 022 waterproofing

Versie 2023-03-30

Geschikt = ✓

Deze tabel is een oriëntatiehulp voor de verwerker en kan slechts een aanbeveling zijn. Objectgerelateerd kunnen desondanks geschiktheidstests (afzonderlijke tests) nodig zijn, omdat altijd rekening moet worden gehouden met de algemene opbouw. Alle ondergronden moeten vrij zijn van hechttingsverminderende stoffen (vetten, oplosmiddelen, losse talk enz. - zie ook Technische informatie TI 21). Hier niet vermelde primers kunnen worden opgevraagd via onze Techniek-hotline onder 0561/8295-5555.

Ondergronden	KEMPERTEC TG primer	Zonder grondlaag:
PE - PP	Individuele test	Individuele test
PVC	–	✓ ²
Plaatmateriaal (vezelcement-, gips- en gipsvezelplaten)	–	✓
Gips (MG P IV)	✓	–
Pleistermortel (MG P II / III)	✓	–
Klinkers, bakstenen, gespleten klinkers, metselwerk (schuren)	–	✓
Beton, dekvloer	–	✓
Kunststof gemodificeerde dekvloer en mortel (PCC)	Individuele test	Individuele test
Stenen voor skelet (lichtbeton, kalkzand, beton, gasbeton, puimsteen, enz.)	–	✓
Glas (onbewerkt - ongecoat) - MEK gereinigd	–	✓ ^{2,4}
Zink, verz. staal	–	✓ ²
Koper, lood	–	✓ ²
Staal, roestvrijstaal (V2A, V4A), aluminium	–	✓ ²
Isolatiestoffen met open poriën (polystyrol, steenwol, foamglas)	Scheidcoating/-laag	Scheidcoating/-laag
Isolatiestoffen met dichte poriën (polyurethaan, enz.)	–	✓ ^{2a,4}
Houten platen, multiplex, spaanplaten, OSB	–	✓

² Reiniging met KEMCO MEK-reinigingsmiddel en mechanische voorbehandeling (alleen af te dichten bereik) vereist.

^{2a} Mechanische voorbehandeling (alleen ter afdichting) noodzakelijk.

⁴ Overdekking groter dan 15 cm op deze ondergrond noodzakelijk.

Bij het gebruik van deze grondlaagtabel moeten de gebruiksrichtlijnen en technische specificaties van het bedrijf KEMPER SYSTEM precies worden gevolgd. Let op onze garantieclausule voor gebruikstechnisch advies.