

Primeraanbeveling KEMPEROL V 210 M waterproofing

Versie 2026-05-27

Geschikt = ✓

niet geschikt = -

Afzonderlijke test = •

Deze tabel is een oriëntatiehulp voor planning en uitvoering en kan slechts een aanbeveling zijn. Objectgerelateerd kunnen desondanks geschiktheidstests (afzonderlijke tests) nodig zijn, omdat altijd rekening moet worden gehouden met de algemene opbouw. Alle ondergronden moeten vrij zijn van hechtingsverminderende stoffen (vetten, oplosmiddelen, losse talk enz. - zie ook Technische Informatie TI 21). Hier niet vermelde primers en ondergronden kunnen worden opgevraagd via onze Techniek-hotline onder 0561/8295-5555. Gedetailleerde resultaten voor plaatmateriaal vindt u onder www.kemperol-haelt.de.

Ondergronden	KEMPER- TEC AC- primer	KEMPER- TEC AC M-Primer	KEMCO 1K-pri- mer	KEM- PERTEC EP/EP5- grond.	KEMPER- TEC R grond.	KEM- PERTEC FPO- grond. / KEM- PERTEC TPO- grond.	KEMPER- TEC glas primer	KEM- PERTEC Rapid SF	zonder primer
Bitumen stroken (V 13, V 60, G 200, PYE (SBS))	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
APP bitumen stroken	•	•	-	•	•	-	-	-	-
Asfalt, verweerd	✓ ⁴	✓ ⁴	-	✓ ⁴	✓ ⁴	-	-	-	-
Kunststof stroken (EP-DM, PE, PP, PIB)	•	•	-	•	•	-	-	-	-
Kunststof banen (PVC-P, PVC-EVA)	✓ ²	•	-	•	✓ ²	-	-	-	-
FPO- of TPO-kunststof stroken	-	-	-	-	-	✓ ²	-	-	-
Kunststof elementen (PVC-U, PVC-C)	•	✓	-	•	✓ ²	-	-	-	-
Kunststof elementen (HDPE, HDPP, PEHD, PP-H)	-	•	-	-	-	•	-	-	-
Plaatmaterialen (vezelcement, gips- en gips-vezelplaten)	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Klinkers, bakstenen, gespleten klinkers, metselwerk (schuren)	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Beton, estrik, pleistermortel (MG P II / III)	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Kunststof gemodificeerde dekvloer en mortel (PCC)	•	•	-	✓	-	-	-	-	-
Stenen voor skelet (lichtbeton, kalkzand, beton, gasbeton, puimsteen, enz.)	•	✓	-	✓	•	-	-	-	-
Tegels - MEK gereinigd	-	•	-	✓	•	-	-	-	•
Glas (ongetemperd - ongecoat) - MEK gereinigd	-	✓	-	✓	•	-	-	-	•
Zink, verz. staal	-	✓	-	✓ ²	✓ ²	-	-	-	-
Koper, lood	-	✓	-	✓ ²	✓ ²	-	-	-	-
Staal, roestvrijstaal (V2A, V4A), aluminium	-	✓	-	✓ ²	✓ ²	-	-	-	✓ ^{2,4}
poreus isolatiemateriaal (polystyreen, steenwol, schuimglas)	✓ ⁶	✓ ^{4,6}	-	✓ ^{4,6}	✓ ^{4,6}	-	-	-	-

Ondergronden	KEMPER- TEC AC- primer	KEMPER- TEC AC M-Primer	KEMCO 1K-pri- mer	KEM- PERTEC EP-/EP5- grond.	KEMPER- TEC R grond.	KEM- PERTEC FPO- grond. / KEM- PERTEC TPO- grond.	KEMPER- TEC glas primer	KEM- PERTEC Rapid SF	zonder primer
Isolatiestoffen met dichte poriën (polyurethaan, enz.)	✓ ^{4,6}	✓ ^{4, 6}	–	✓ ^{4,6}	✓ ^{4,6}	–	–	–	–
Houten platen, multiplex, spaanplaten, OSB	✓ ^{4,6}	✓ ^{4, 6}	–	✓ ^{4,6}	✓ ^{4,6}	–	–	–	–

2 Reiniging met KEMCO MEK reinigingsmiddel en mechanische vooraf behandeling (alleen het bereik, dat moet worden afgedicht) noodzakelijk.

4 Deklaag groter dan 10 cm op deze ondergrond noodzakelijk.

6 Noodzakelijke maatregelen volgens desbetreffende geldige regelgeving.

Bij het gebruik van deze grondlaagtabel moeten de gebruiksrichtlijnen en technische specificaties van het bedrijf KEMPER SYSTEM precies worden gevolgd. Let op onze garantieclausule voor gebruikstechnisch advies.